

Titanová běloba PRETIOX AV-01

VÝROBCE

PRECHEZA a.s.
Nábřeží Dr. E. Beneše 24
750 62 Přerov, Česká republika
tel. + 420 581 252 481
fax + 420 581 217 048
precheza@precheza.cz
www.precheza.cz

PRODEJCE

AGROFERT HOLDING, a.s., odštěpný závod PRECOLOR
nábř. Dr. E. Beneše 1170/24
751 52 Přerov, Česká republika
tel. + 420 581 706 831
fax + 420 581 706 830
precolor@precolor.cz
www.precolor.cz

VŠEOBECNÝ POPIS

Chemické složení	Oxid titaničitý (TiO ₂)
Typ	Jemně mletý, nemodifikovaný, povrchově neupravený anatasový pigment
Základní vlastnosti	Snadná dispergovatelnost, velmi dobrá bělost, nízká povětrnostní odolnost
Povrchová úprava	Neupraven
Klasifikace	ISO 591: A1 ASTM D476: I EC TARIC Code 320 611 00
Colour index No.	Pigment White 6 (77 891)
CAS No.	13463-67-7
EINECS No.	236-675-5
Dodáván ve formě	Prášek
Balení	Papírové pytle 25 kg, obří vaky a dle dohody
Skladování	Originální obaly, kryté a suché sklady, stohovat max. 3 palety

Dodavatel garantuje zachování zpracovatelských vlastností po dobu 6 měsíců od data expedice

DOPORUČENÉ APLIKACE

Nátěrové hmoty, zejména rozpouštědlové se střední odolností vůči povětrnosti
Vnitřní malířské nátěrové hmoty (malířské barvy)
Přímé plnění do papíroviny
Pigmentace gumárenských směsí, barvy na kůži

NĚKTERÉ DALŠÍ MOŽNÉ APLIKACE

Barvy pro značení vozovek
Pigmentace plastů pro krátkodobé použití
Podlahoviny

Uvedené aplikace mají pouze informativní charakter, dodavatel doporučuje vždy provedení aplikačních zkoušek.

TECHNICKÉ PARAMETRY	Jednotka	Hodnota	Zkušební metodika
Obsah TiO ₂	(%)	min. 98,0	SPTM:LM/TB.1
Těkavé látky při 105 °C	(%)	max. 0,4	ISO 787/2-1978
Specifický odpor	(Ohm/cm)	min. 2500	ISO 787/14-1973
Zbytek na síť 0,045 mm - Mocker	(%)	max. 0,08	ISO 787/18-1983
Zbytek na síť 0,045 mm - metoda B	(%)	max. 2,0	ISO 787/7-1981
pH vodného výluhu		min. 6,0	ISO 787/9-1981
Bělost	(%)	min. 97,3	SPTM:LM/TB.12.2
Podtón		min. 8	SPTM:LM/TB.7
Barvivost v šedé pastě	(body)	min. 1220	SPTM:LM/TB.7
Spotřeba oleje	(g/100g)	max. 23,0	ISO 787/5 - 1980

Bezpečnostní list je k dispozici na www.precolor.cz

